



Technisches Datenblatt

PF CP 202 (HP2061.5)

Eigenschaften			
Typ gemäß	IEC 893		PF CP 202
	DIN-EN-60893		
	DIN 7735		2061.5
	NEMA		XX
Trägermaterial			Papier
Harztyp			Phenolharz
Mechanische Eigenschaften			
Biegefestigkeit - senkrecht zur Schicht (20°C)	DIN 53452	MPa	200
Elastizitätsmodul-Biegeversuch	DIN 53457	MPa	12x10 ³
Zugfestigkeit	DIN 53455	MPa	160
Druckfestigkeit senkrecht zur Schicht	DIN 53453	MPa	360
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) parallel zur Schicht	DIN 53463	KJ/m ²	-
Scherfestigkeit parallel zur Schicht	DIN 53454	MPa	30
Elektrischen Eigenschaften			
1-Minuten Prüfspannung (in Öl 90 ⁰ C)			
• Senkrecht zur Schicht	DIN 53481	kV/mm kV	16,7
• Parallel zur Schicht			75 ¹
Dielekt. Verlustfaktor tan δ	DIN 53483		-
• in 50Hz			0,05
• in 1MHz			
Dielektrizitätskonstante ε_r bei 1MHz	DIN 53483		4,8
Kriechstromfestigkeit (CTI)	IEC 112		150
Widerstand zw. Stöpseln nach Wasserlagerung	DIN 53482	MΩ	-
Physikalische Eigenschaften			
Dichte	DIN 53479	g/cm ³	1,3-1,4
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/m ² *k	
Längenausdehnungskoeffizient	VDE 0304/2	10 ⁻⁶ / K	-
Temperaturindex (TI)			120
Wasseraufnahme (für Dicke 3 mm)		mg	260
Brennbarkeitsklasse			-
Sonstiges			
Farbe			braun

¹ Prüfung nach Vorbehandlung 96h./105°C

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie dienen lediglich als Information über unsere Produkte und sollen eine Hilfe zur Materialauswahl sein. Wir sichern damit nicht bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke rechtlich verbindlich zu. Wir empfehlen, diese Materialien auf die gewünschte jeweilige Anwendung hin speziell zu prüfen.