



Technisches Datenblatt

EP GC 204 (HGW 2372.2)

Eigenschaften			
Typ gemäß	IEC 893 DIN-EN-60893		EP GC 204
	DIN 7735		2372.2
	NEMA		FR 5
Trägermaterial			Glasgewebe
Harztyp			Epoxidharz
Mechanische Eigenschaften			
Biegefestigkeit - senkrecht zur Schicht (20°C)	DIN 53452	MPa	540
Elastizitätsmodul-Biegeversuch	DIN 53457	MPa	27x10 ³
Zugfestigkeit	DIN 53455	MPa	420
Druckfestigkeit senkrecht zur Schicht	DIN 53453	MPa	600
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) parallel zur Schicht	DIN 53463	KJ/m ²	90
Scherfestigkeit parallel zur Schicht	DIN 53454	MPa	50
Elektrischen Eigenschaften			
1-Minuten Prüfspannung (in Öl 90°C)			
• Senkrecht zur Schicht	DIN 53481	kV/mm kV	15,7
• Parallel zur Schicht			60
Dielekt. Verlustfaktor tan δ	DIN 53483		0,01
• in 50Hz			0,05
• in 1MHz			
Dielektrizitätskonstante ε_r bei 1MHz	DIN 53483		5,5
Kriechstromfestigkeit (CTI)	IEC 112		180
Widerstand zw. Stöpseln nach Wasserlagerung	DIN 53482	MΩ	22x10 ⁵
Physikalische Eigenschaften			
Dichte	DIN 53479	g/cm ³	1,7-2,0
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/m ² ·K	
Längenausdehnungskoeffizient	VDE 0304/2	10 ⁻⁶ / K	-
Temperaturindex (TI)			155
Wasseraufnahme (für Dicke 3 mm)		mg	7
Brennbarkeitsklasse			-
Sonstiges			
Farbe			grün

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie dienen lediglich als Information über unsere Produkte und sollen eine Hilfe zur Materialauswahl sein. Wir sichern damit nicht bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke rechtlich verbindlich zu. Wir empfehlen, diese Materialien auf die gewünschte jeweilige Anwendung hin speziell zu prüfen.